



NAUTIFILL

Mastic époxy



Mastic COD. 3318170 / Couleur: Gris clair / Pack. 2 Kg.
Catalyseur COD. 3318170 / Pack. 1 Kg.

DESCRIPTION

NAUTIFILL est un mastic époxy de remplissage à deux composants, sans solvants, conçu pour être appliqué sur le fer, l'acier, le zinc, l'aluminium, le PRV (plastique renforcé de fibres de verre), le bois et les substrats minéraux. Il est résistant à l'eau de mer et adhère même sur des surfaces légèrement humides.



Spatulage facile



Nettoyer



Cat. 1 Kg.
Mastic 2 Kg.



Pot Life
25 - 35 min. à 20°C



2 - 3 couches.
Max. 400 μ m



3-5 h.
à 20°C



P120 / P240



Appliquer l'apprêt

PROCESSUS D'APPLICATION

Bien mélanger le mastic avec le durcisseur.

Nettoyer et dégraisser toute la surface à traiter avec le DM Dégraissant Antisilicones PaintCar (COD. 3313106). Éliminer la rouille des points défectueux jusqu'à atteindre le métal nu et poncer à sec avec du papier de verre P 80 / 150.

En cas de travaux de remplissage sur des métaux non ferreux (ex. aluminium, surfaces zinguées), il est possible d'appliquer une couche préalable d'imprimation époxy pour assurer une adhérence optimale avant d'appliquer le mastic.

PAINTCAR

Ctra. Girona - Banyoles, km 10,8
Palol de Revardit (Girona) 17843
T.+34 972 59 69 19 · info@paint-car.com



NAUTIFILL

Mastic époxy



Après le séchage, utiliser du papier de verre P 150 / 240 pour le ponçage à sec. Terminer toute la surface avec du papier de verre sec P 240 / 360 jusqu'à obtenir une finition mate avant d'appliquer l'apprêt.

Le mastic peut uniquement être poncé à sec.

Veillez noter qu'en raison de sa nature époxy, il existe un risque de jaunissement dû à la lumière solaire. Il résiste à des températures de 180°C. Pour cette raison, il convient au masticage de pièces qui seront peintes avec de la peinture en poudre.

NATURE: Résines époxy.

CATALYSEUR: Utiliser le Catalyseur Nautifill (COD. 3318171) dans la quantité recommandée (2:1).

CONTENU EN COV:

Valeur limite de l'UE (catégorie B/b) : 250 g/l. Ce produit contient un maximum de 25 g/l de COV.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

L'utilisation d'équipements de protection individuelle est conseillée pour prévenir les irritations des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Produit destiné exclusivement à un usage professionnel.

STOCKAGE

Conserver à l'abri, dans un endroit sec et ventilé, en évitant l'exposition directe au soleil. Température conseillée supérieure à 10°C, recommandée entre 15-30°C.

Les informations incluses dans cette Fiche Technique se basent sur nos connaissances et notre expérience, et ont pour objectif de conseiller et d'informer l'utilisateur. Il incombe néanmoins à ce dernier de prendre les précautions nécessaires pour garantir l'utilisation appropriée du produit selon sa finalité. USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.

PAINTCAR

Ctra. Girona - Banyoles , km 10,8
Palol de Revardit (Girona) 17843
T.+34 972 59 69 19 · info@paint-car.com