

NAUTIFILL

Masilla epoxy



Masilla COD. 3318170 / Color: Gris claro / Envase 2 Kg.
Catalizador COD. 3318170 / Envase 1 Kg.

DESCRIPCIÓN

NAUTIFILL es una masilla epoxi de relleno de dos componentes, libre de disolventes, diseñada para aplicarse sobre hierro, acero, zinc, aluminio, PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio), madera y sustratos minerales. Es resistente al agua de mar y se adhiere incluso sobre superficies ligeramente húmedas.



Fácil espatulado



Limpieza



Cat. 1 Kg.
Masilla 2 Kg.



Pot Life
25 – 35 min. a 20°C



2 – 3 manos.
Max. 400 my



3-5 h.
a 20°C



P120 / P240



Aplicar aparejo

PROCESO DE APLICACIÓN

Mezclar bien la masilla con el endurecedor.

Limpiar y desengrasar con DM Desengrasante Antisiliconas PaintCar (COD. 3313106) toda la superficie a tratar. Eliminar el óxido de los puntos defectuosos hasta alcanzar el metal vivo y lijar en seco con papel de lija P 80 / 150.

En caso de realizar trabajos de relleno sobre metales no ferrosos (ej. aluminio, superficies cincadas), es posible aplicar una capa previa de imprimación epoxi para asegurar una adhesión óptima antes de aplicar la masilla.

NAUTIFILL

Masilla epoxy



Después del secado, utilizar papel de lija P 150 / 240 para el lijado en seco. Terminar toda la superficie con papel de lija seco P 240 / 360 hasta obtener un acabado mate antes de aplicar el aparejo.

La masilla solo se puede lijar en seco.

Tenga en cuenta que por la naturaleza epoxy, existe riesgo de amarilleamiento debido a la luz solar.

Resiste a temperaturas de 180°C. Por este motivo, es apta para el masillado de piezas que serán pintadas con pintura en polvo.

NATURALEZA: Resinas de Epoxy.

CATALIZADOR: Utilizar el Catalizador Nautifill (COD. 3318171) en la cantidad recomendada (2:1).

CONTENIDO EN VOC:

Valor límite de la UE para este producto (categoría B/b): 250 g/l. Este producto contiene un máximo de 25 g/l de COV. Dependiendo del modo en que usemos el producto, El VOC de este producto listo al uso puede ser más bajo que el especificado por la directiva de UE.

SEGURIDAD E HIGIENE

Se aconseja el uso de equipo de protección personal adecuado durante la aplicación, con el fin de prevenir posibles irritaciones en las vías respiratorias, la piel y los ojos. Producto destinado únicamente a uso profesional.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperatura superior a 10°C, recomendable entre 15-30°C.

La información incluida en esta Ficha Técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencia, y tiene como objetivo asesorar e informar al usuario. No obstante, es responsabilidad de este adoptar las precauciones necesarias para asegurar el uso adecuado del producto según su finalidad. USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.