

FICHA TÉCNICA

Edic. 02/2016.....



UHS CREATIVE PLATINUM LINE

Cód. 3303053 – 3303054

■ DESCRIPCIÓN

Es un clear o barniz 2K de Ultra Altos Sólidos, cumpliendo con la Directiva VOC, la cual limita el contenido de materia orgánica volátil en 420 gramos por litro de mezcla lista al uso. Se caracteriza por su elevadísimo residuo seco, rápido secado, notable dureza y un brillo excepcional. Destaca su elevado brillo, buena extensibilidad, gran poder de relleno y una alta resistencia a los rayos ultravioletas y a los factores ambientales. Su alta transparencia hace que el retoque sea relativamente fácil ya que reduce en gran parte los efectos lente y los cambios de brillo. Se utiliza para todos los retoques y pintados parciales y totales, garantizando la máxima resistencia y durabilidad en el tiempo.

■ SOPORTE

Cualquier base bicapa metalizado o liso de base disolvente y/o agua, respetando un máximo de tiempo entre barniz y color no superior a 30 minutos.

■ APLICACIÓN

Dejar la base opaca secar a mate o bien durante 20-30 minutos mínimo, pasar el paño antipolvo y aplicar el barniz, media mano seguida de una completa con un intervalo de 5 minutos entre mano y mano.

■ REPINTADO

Asegurarse de que el barniz esté perfectamente seco antes de efectuar el retoque. Matizar siempre con Scotch Brite antes del repintado. Se puede repintar perfectamente al cabo de 24 horas. Como en todos los productos de altos sólidos, la temperaturas frías pueden producir alguna irregularidad en la aplicación. Se recomienda que este producto se aplique a una temperatura no menor de 15°C.

■ CATALIZADOR

Se recomienda el empleo de los catalizadores recomendados para este producto.

■ DILUYENTE.....

Se emplea únicamente el Diluyente recomendado para este producto.

■ INFORMACIÓN VOC.....

Contiene VOC máx.409,5 g/l - El valor límite 2004/42/CE-IIIB cat. D) para el producto listo al uso es VOC máx. 420. g/l. Dependiendo del modo en que usemos el producto, El VOC de este producto listo al uso puede ser más bajo que el especificado por la directiva de UE.

■ COMPLEMENTOS.....

CATALIZADORES

UHS GLOBAL C 500
UHS GLOBAL C 1000
UHS GLOBAL C 2000
UHS GLOBAL C 3000

DILUYENTES

Diluyente D14001
Diluyente D14002
Diluyente D14003
Diluyente Activado

FICHA TÉCNICA

Edic. 02/2016.....



UHS CREATIVE PLATINUM LINE

Cód. 3303053 – 3303054

■ INSTRUCCIONES DE USO.....



Suministro
40-50" Ford 4 a 20°C



2:1 en volumen



Clear CREATIVE 2
Catalizadores
GLOBAL 1
Diluyente 5-10%



2 horas según
catalizador.




18-22" Ford 4 a 20°C



1,3-1,4 mm a 2-2,5 Atm



1 normal + 1 cargada
50-60 my secas



3-5 minutos



60°C 30 minutos



10-15 minutos



Abrillantado o Pulido
a las 24 horas

FICHA TÉCNICA

Edic. 02/2016.....



UHS CREATIVE PLATINUM LINE

Cód. 3303053 – 3303054

■ TABLA DE MEZCLA

Si se requiere preparar la mezcla en peso, el Barniz Creative deberá mezclarse mediante la balanza de peso siguiendo las instrucciones.

IMPORTANTE: La siguiente mezcla está calculada con una proporción de Thinner del 5%. Puede, en función a la temperatura, llegar a una adición del Thinner de hasta un 10%.

GUIA DE MEZCLA POR PESO			
Volumen final necesario de barniz listo al uso	Peso Barniz Creative UHS	Peso de los Catalizadores UHS 1000 lento-2000 STD-3000 rápido	5% Peso del Diluyente de aplicación 14001-14002-14003
0,100 litros	64 g	32 g	3 g
0,200 litros	129 g	64 g	6 g
0,300 litros	193 g	96 g	9 g
0,400 litros	258 g	128 g	13 g
0,500 litros	322 g	161 g	16 g
0,600 litros	387 g	193 g	19 g
0,700 litros	451 g	225 g	22 g
0,800 litros	516 g	257 g	26 g
1,000 litros	645 g	322 g	32 g
1,200 litros	774 g	386 g	38 g
1,500 litros	967 g	483 g	48 g
1,700 litros	1096 g	547 g	54 g
2,000 litros	1290 g	644 g	64 g