

FICHA TÉCNICA

Edic. 02/2016



ANTIGRAVILLA HS

Cód. 3306001 - 3306002 - 3306003

■ DESCRIPCIÓN

Es un protector que se puede sobrepintar, monocomponente, con aspecto de piel de naranja. Consta de buen poder insonorizador. Protege la chapa de la corrosión causada por la humedad, la sal y la polución, y de la abrasión debida al pedregullo y piedras. Es elástico y no se resquebraja. Puede ser empleado en muchísimos sectores y está especialmente indicado en el sector de vehículos, camiones, bajo chasis, etc.

Color: Gris, Negro y Blanco

■ SOPORTE

Chapa basta, desengrasada y lijada. Esmaltes y manos de fondo acrílico y poliuretánico. Bandas laterales, guardabarros, bajo chasis, etc.

■ PREPARACIÓN

Producto listo para el uso. Se recomienda agitar bien antes del empleo.

■ APLICACIÓN

A pistola.

■ DATOS TÉCNICOS

Peso específico: 1350 ± 50 g/l

Plasticidad y flexibilidad: óptima

Resistencia al agua y al sol: óptima

Resistencia térmica: 50-60°C

Rendimiento teórico: 5,0 mq/l, espesor 100 micrones.

Almacenamiento: conserve en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.

■ INFORMACIÓN VOC.....

Contiene VOC máx.471,15 g/l - El valor límite 2004/42/CE-IIB cat. E) para el producto listo al uso es VOC máx. 840. g/l. Dependiendo del modo en que usemos el producto, El VOC de este producto listo al uso puede ser más bajo que el especificado por la directiva de UE.

FICHA TÉCNICA

Edic. 02/2016



ANTIGRAVILLA HS

Cód. 3306001 - 3306002 - 3306003

■ INSTRUCCIONES DE USO



Con una expresa pistola
Presión: 4-5 atm.
Distancia desde el soporte: 25-35 cm
Número de manos: 1-2
Intervalo entre las manos: 5 min
Espesor aconsejado: 150-500 micrones
NOTA: al aumentar la presión de vaporización, aumenta la fineza del aspecto de piel de naranja



POR AIRE; 20°C:
Recubrir pintura sobre pintura después de unos 40-45 min.
Endurecimiento: 24 horas