

# 2002 VERNIS HS

## Vernis HS 2K

COD. 3303001 / Couleur: Incolore / Conditionnement 1 L.  
COD. 3303002 / Couleur: Incolore / Conditionnement 5 L.



### DESCRIPTION

Vernis (clear) acrylique HS transparent, à haut extrait sec, y compris à la viscosité d'application. Il offre une excellente extensibilité, un bon pouvoir couvrant, un brillant élevé et une grande dureté, associés à une haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Il est utilisé dans les systèmes de finition bicouche. Sa grande transparence facilite relativement la retouche, car elle réduit en grande partie les effets de loupe et les variations de brillant.



2:1 + 10  
Cat. Série HS  
Dil. Série 14000



85 - 95 seg.  
Ford 4 à 20°C



1:30 H selon  
durcisseur à 20°C



1,3 mm  
2 - 2,5 Bar



2 couches pleines  
50-60 Microns secs



Flash off  
10 min.



2-3 h à l'air  
30 min à 60°C



Polissage après  
24 H

### SUPPORT

• Toute base de couleur métallisée bicouche, en respectant un délai maximum de 30 minutes à 20°C après application de la base et avant application du Vernis HS.

### APPLICATION

• Laisser sécher la base mate au minimum 30 minutes, passer le chiffon antipoussière et appliquer le vernis en deux couches croisées, avec un intervalle de 5 à 10 minutes entre couches.

# 2002 VERNIS HS

## Vernis HS 2K

### REPEINTURE

• S'assurer que le vernis est parfaitement sec avant d'effectuer la retouche. Dépolir toujours au Scotch-Brite avant repeinture. Comme pour tous les produits à haut extrait sec, les basses températures peuvent provoquer certaines irrégularités lors de l'application. Il est recommandé d'appliquer ce produit à une température d'au moins 15°C.

### TENEUR EN COV

• Contient COV max. 506,7 g/L\* pour le produit prêt à l'emploi - La valeur limite 2004/42/CE~2010/79/UE - IIB cat. E) Vernis de finition hautes performances: COV max. 840 g/L.

### TABLEAU DE MÉLANGE 2:1 / DURCISSEUR

Lorsqu'un volume précis de Vernis HS prêt à l'emploi est requis, il doit être préparé à l'aide d'une balance en respectant les instructions suivantes.

Volume final nécessaire de vernis prêt à l'emploi	Poids du vernis HS 2002	Poids du durcisseur HS C2001 lent, C2002 STD, C2003 rapide	Poids du diluant d'application DS 14001 STD
0,100 L	58,7 g	29 g	7,6 g
0,200 L	117,4 g	58 g	15,2 g
0,300 L	176,1 g	87 g	22,8 g
0,400 L	234,8 g	116 g	30,4 g
0,500 L	293,5 g	145 g	38 g
0,600 L	352,2 g	174 g	45,6 g
0,7 00 L	410,9 g	203 g	53,2 g
0,800 L	469,6 g	232 g	60,8 g
1,000 L	587 g	290 g	76 g
1,200 L	704 g	348 g	91,2 g
1,500 L	880,5 g	435 g	114 g
1,700 L	997,9 g	493 g	129 g
2,000 L	1174 g	580 g	152 g



# 2002 VERNIS HS

Vernis HS 2K

## SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Il est conseillé d'utiliser un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter d'éventuelles irritations des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Produit destiné uniquement à un usage professionnel.

## STOCKAGE

Conserver à l'abri, dans un endroit sec et ventilé, en évitant l'exposition directe au soleil. Nous conseillons une température supérieure à 5°C, idéalement entre 15-30°C.

Les informations figurant dans cette Fiche Technique reposent sur nos connaissances et notre expérience et visent à conseiller et informer l'utilisateur. Toutefois, il appartient à celui-ci de prendre les précautions nécessaires afin d'assurer l'utilisation correcte du produit conformément à sa destination. USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.

**PAINTCAR**

Ctra. Girona - Banyoles , km 10,8  
Palol de Revardit (Girona) 17843  
T.+34 972 59 69 19 · [info@paint-car.com](mailto:info@paint-car.com)